

## FDV-Dokumentasjon

Raufoss Mars 2019

### Pulverlakkerte overflater.

#### 1. Produktbeskrivelse

Overflaten er kjemisk forbehandlet i henhold til GSB standard for utvendig bruk. Dette for å unngå korrosjon og få maksimal vedheft for lakken.

Pulverlakkert med fasadepolyester som gir en meget slitesterk, miljøvennlig overflate.

#### 2. Reinhold

Det anbefales rengjøring 2 ganger pr år. I maritime omgivelser eller områder med stor forurensing opptil 4 ganger pr år.


Bruk nøytralt vaskemiddel blandet med vann pH 5-8 uten noen form for slipemiddel eller løsemiddel dette for å bevare glans. Poleringsmiddel kan benyttes for å oppnå maksimal glans. Eks.vis Jotun Penguin Rubbing (Jotun paints) kan påføres og polers med myk klut, eller poleringsmaskin.

#### 3. Plater

Ved knekking/bøying av lakkerte plater tykkelse 0,8-1,5 mm, anbefales følgende ihht. ISO STD. 1519.

- Kan benytte kun GSB-godkjent pulver med knekkeegenskaper.
- Fasadeplater med gode knekkeegenskaper, legering EN AW 1050A.
- Platene skal oppbevares i romtemperatur ca 20 gr C, minimum 1. døgn før knekking/bøying.
- Innvendig radie (knekkeskinne) minimum 5mm knekke/bøyevinkel max 90 gr.
- Knekke/bøyevinkel over 90 grader. Krever innvendig radie på 6x platetykkelse.
- Falsing kan medføre krakelering, må testes.
- Fjern eventuell dekkfolie på en prøveknocking, for å se at sluttresultatet er som ønsket.
- På utvendig bygg må dekkfolie fjernes innen 3 mnd. for å unngå lim-skjolder.
- Tykkere plater enn 1,5 mm anbefales lakkert etter knekking.

Kravene er kun anbefalinger, og gir derfor ingen garanti for utførelsen. Det anbefales å lakkere ferdig-knekte/tilpassede plateprofiler, da dette gir den beste forseglingen av overflaten.



#### 4. Teknisk service/rådgiving.

Profillakkering AS, Postboks 1005

2804 GJØVIK

Org.nr. 958035306 Telf 995 87 800

post@profil-lakkering.no